

ENAMEO GRIP WB FTC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (8/4/06)

Enamo Grip WB FTC – это однокомпонентное полиэфирное уретановое покрытие на водной основе. Его используют как верхнее покрытие. Данный продукт был специально разработан как верхний слой для покрытия Super Therm, нанесенного на пенопластовые кровельные поверхности. Он помогает удерживать гальку, нанесенную на крышу для защиты от птиц. Данный продукт можно также наносить как верхний слой и на другие покрытия. Его можно наносить на металлические, бетонные, кирпичные и деревянные поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Как покрытие, которое наносится сверху на поверхность (из металла, бетона, кирпича и дерева):

- 1) Перед применением данного продукта дайте высохнуть SUPER THERM при температуре 21,1°C и солнечной погоде.
- 2) Если данное покрытие наносится с галькой, тогда для высыхания ему необходимо 2 дня.

Для удерживания агрегата (заполнителя), который защищает от птиц:

- 1) Следуйте инструкции по нанесению данного покрытия, описанной выше.
- 2) Когда покрытие еще мокрое, разбросайте вручную или с помощью маленького пескоструйного аппарата агрегат (заполнитель) для того, чтобы он плотно пристал к покрытию. Дайте ему высохнуть.

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ

- 1) Перед применением покрытие Enamo Grip WB FTC необходимо перемешать вручную или механическим путем на протяжении двух минут.
- 2) Начинайте наносить.

Обратите внимание: если продукт в контейнере не полностью использован, плотно закройте контейнер крышкой, и вы сможете использовать оставшийся продукт позже.

ДЕЙСТВИЕ

Через четыре часа при температуре 21,1°C, если контейнер оставлен открытым.

Обратите внимание: если покрытие наносится очень тонким слоем, вытрите его, перемешайте и потом снова используйте.

ПРИМЕНЕНИЕ

Enamo Grip WB FTC можно наносить с помощью валика или распылителя.

- 1) Если вы наносите покрытие с помощью валика, то используйте $\frac{3}{4}$ дюймовый (7,62-10,16 см) ворсовый валик.
- 2) Если вы наносите его с помощью распылителя, то используйте стандартный безвоздушный распылитель (2,000 Psi или меньше) с насадкой (форсункой) размером .032.
- 3) Если для нанесения вы используете кисть или валик, то держите их постоянно достаточно

влажными, чтобы получить нужную толщину покрытия.

ВНИМАНИЕ: количество слоев покрытия и толщина каждого из них определяется в зависимости от специфики работы.

МИНИМАЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ :

Наносится только поверх SUPER THERM, где 3,765л (1 галлон) идет на 7,44 м²(80 квадратных футов) (где толщина покрытия 0,5мм в мокром виде/0,375мм в сухом виде).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

- 1) Частично высыхает за четыре часа при температуре 21,1°C .
- 2) При нанесении второго слоя покрытие частично высыхает за шесть часов при температуре 21,1°C или дольше.
- 3) Полностью высыхает через 10 дней.

ТЕМПЕРАТУРЫ:

- 1) Наносить покрытие можно при температурах от 10°C до 37,8°C.
- 2) Сохранять покрытие при температурах от 10°C до 37,8°C.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

- 1) После окончания работы, распылитель должен быть помыт водой с мылом.
- 2) После окончания работы, кисти и валики можно помыть мылом и водой, сохранять и использовать вновь.

